

PLASTICKÁ TRHAVINA PE NO. 4 / BP

Plastická trhavina je využívána pro demoliční práce, různé destrukční práce a trhací práce pod vodou. Pro iniciaci trhaviny je používána rozbuška nebo bleskovic.



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

	PE-4	BP
Hustota trhaviny	1,40 – 1,50 g/cm ³	1,4 g/cm ³
Struktura materiálu	Plastická hmota	plastická hmota
Barva	krémově bílá až žlutobílá	červená (možnost krémově bílé)
Obsah hexogenu	min. 85 %	min. 83 %
Značkovadlo	min. 0,5 %	min. 0,5 %
Nejmenší průměr pro dosažení detonace	min. 28 mm	min. 28 mm
Rychlost detonace	6 800 m/s	7 000 m/s
Detonační schopnost	Detonátor typu ZnT nebo elektrický detonátor s obsahem min. 0,6 gramu PETN.	
Použití	-20°C do +60°C, maximální	-20°C do +50°C, maximální
Spotřební doba a skladování	vlhkost 98 % po dobu 4 hodin	
	10 let pokud uskladněno v rozmezí teplot od -10° C do +30° C, max. vlhkost vzduchu 80 %	